

## TECHNICKÝ LIST FILTRAČNÍ KŘEMELINY F 25

MF CK25 M			
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI			
Permeabilita		Darcy	0,2 - 0,3
Hustota za mokra		kg.m <sup>-3</sup>	max. 500
Granulometrie d <sub>50</sub>		µm	15 - 19
pH vodního výluhu			7 - 9
Technologická vlhkost		%	max. 1
Ztráta žíháním		%	max. 0,5
Rozpustnost			
	Al	mg.kg <sup>-1</sup>	max. 220
	Ca	mg.kg <sup>-1</sup>	max. 50
	Fe	mg.kg <sup>-1</sup>	max. 80
	As	mg.kg <sup>-1</sup>	< 8,0
Zápach		žádný	
Chuť		žádná	
Barva		běžová	

Výrobce:  
LB MINERALS, s.r.o.  
Vodárenská 170, CZ-373 12 Borovany, Česká republika

Platnost od: 01.01.2023