

TECHNICKÝ LIST FILTRAČNÍ KŘEMELINY F 50

MF CK50 M			
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI			
Permeabilita	Darcy		0,50 - 0,70
Hustota za mokra	kg.m ⁻³	max.	500
Granulometrie d ₅₀	µm		21 - 26
pH vodního výluhu			7 - 9
Technologická vlhkost	%	max.	1
Ztráta žíháním	%	max.	0,5
Rozpustnost			
	Al	mg.kg ⁻¹	max. 150
	Ca	mg.kg ⁻¹	max. 100
	Fe	mg.kg ⁻¹	max. 50
	As	mg.kg ⁻¹	< 8,0
Zápach	žádný		
Chuť	žádná		
Barva	běžová		

Výrobce:
LB MINERALS, s.r.o.
Vodárenská 170, CZ-373 12 Borovany, Česká republika

Platnost od: 01.01.2023